



**IMPORTADO POR:**  
**LA BELLA GRIFFE INTERM. DE NEG., I.E. DE ACAB.CONST. LTDA.**  
 CNPJ: 11.935.425/0001-09 | IE: 147.191.522.112 - SÃO PAULO - SP  
 SAC: (11) 2941-3945 | e-mail: info@labellagriffe.com.br  
 www.labellagriffe.com.br

**MADE IN CHINA**

## **IMPORTANTE: LEIA ANTES DO ASSENTAMENTO**

### **GARANTIA:**

La Bella Griffe garante seus produtos de qualidade A, ou seja, produtos de primeira, conforme a Norma NBR13818, se especificado corretamente, bem assentado e utilizado em condições normais.

### **RECLAMAÇÕES:**

**DEFEITO VISUAL:** Se houver, reclamar antes do assentamento (o assentamento significa sua aceitação do produto).

**DEFEITO OCULTO:** Se ocorrer, reclamar assim que detectar o mesmo. Guarde sempre a sua nota fiscal.

**Antes do assentamento, verifique se a referência, tamanho, tonalidade e qualidade do produto coincidem em todas as caixas e também se correspondem ao que está especificado no documento referente à compra.**

### **INDICAÇÃO PARA ASSENTAMENTO:**

- 1 - Siga as recomendações para assentamento previstas nas seguintes Normas: ABNT NBR 13753.1996, ABNT NBR 13754 e ABNT NBR 13788.1996.
- 2 - Antes do assentamento sugerimos que se monte um painel utilizando peças de diversas caixas, de maneira a verificar se o efeito estético é de fato o esperado.
- 3 - Para a assentamento das pastilhas de vidro em paredes, interno ou externo, em ambientes como: fachadas, áreas sociais, cozinhas etc. Para piscinas, chuveiros ou qualquer área que esteja em contato constante com água, recomendamos a utilização apenas de pastilhas lisas que tem sua composição apenas vidro. Sempre recomendamos utilizar argamassa de assentamento e rejunte flexíveis (quando for uso para pastilha de vidro, a argamassa e rejunte devem ser específicos para esse tipo de material) e que estejam em conformidade com a norma ABNT NBR 14992.
- 4 - As reclamações e dúvidas deverão ser comunicadas a La Bella Griffe Ltd. antes do assentamento do produto.
- 5 - As próprias características do material proporcionam variações de tonalidades em lotes diferentes.
- 6 - Recomendamos agregar no momento da compra das pastilhas pelo menos 5% a mais de área aplicada.
- 7 - As juntas de dilatação em fachadas internas e externas deverão ser executadas conforme a ABNT NBR-13755.
- 8 - As placas devem ser assentadas seguindo o nivelamento, mantendo entre si, a mesma largura da junta já existente na própria placa.

### **RECOMENDAÇÕES PARA USO:**

A areia pode provocar riscos em qualquer tipo de revestimento, seja ele pedra, vinil, madeira ou revestimentos vítreos como as pastilhas. É por este motivo que revestimentos vítreos não têm garantia contra riscos, especialmente os produtos com superfície brilhante. Sugerimos cuidados especiais durante o assentamento e sua utilização.

#### **Limpeza:**

- 1 - As pastilhas La Bella Griffe, como qualquer outro revestimento, terão seu aspecto estético garantido, se houver uma limpeza regular, ou seja, limpeza diária com água e detergente a base de cloro ou amoníaco.
- 2 - Recomenda-se a utilização de produtos para limpeza de pastilhas que contenham em sua formulação tensoativos não iônicos e ácidos especiais.
- 3 - Não utilizar produtos em que sua composição contenham ácidos fortes (como: ácido clorídrico, ácido sulfúrico e ácido fluorídrico) na limpeza, pois podem danificar a pastilha, bem como o rejunte.

### **APLICAÇÃO DE PASTILHAS DE VIDRO EM PISCINAS:**

- 1 - Argamassa de assentamento e rejunte: recomenda-se argamassa flexível La Bella Griffe, que atende as NBR-14.081 e NB 14.992.
  - 2 - Para a aplicação das pastilhas deve-se seguir as seguintes recomendações:
    - a) O emboço (massa de regularização) deverá ter sido executado há mais de 14 dias, conforme NBR-13755.
    - b) O emboço deve estar bem nivelado, isento de graxa, óleo, pinturas e quaisquer partículas.
- Para piscinas, ou áreas que estejam sempre em contato com a água, utilizar modelos de pastilhas que sejam lisos e 100% de vidro. Para áreas molhadas, não recomendamos modelos com pedras naturais ou metais.

### **MODO DE APLICAR:**

- 1 - Utilizar ferramentas e equipamentos de segurança adequados e em bom estado.
- 2 - O emboço deve ter idade mínima de 14 dias, acabamento sarrafeado áspero e não conter aditivos impermeabilizantes ou hidrofugantes.
- 3 - Em recipiente estanque, misturar a argamassa com água limpa conforme recomendação.
- 4 - Aplicar argamassa com o lado liso da desempenadeira frisando em seguida com o lado dentado (6mm).
- 5 - Bater levemente, utilizando um pedaço de madeira.
- 6 - Remover o excesso de argamassa com esponja dando acabamento na juntas.