

BARONE REJUNTE ACRÍLICO

ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO FLEXÍVEL

DESCRIÇÃO

BARONE REJUNTE ACRÍLICO é uma massa monocomponente, pronta para uso e flexível, indicada para rejuntamento de peças cerâmicas, porcelanatos e pastilhas em edificações.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- ✓ Áreas internas e externas;
- ✓ Pisos e paredes em edificações;
- ✓ Porcelanas e vidros;
- ✓ Pastilhas cerâmicas e azulejos;
- ✓ Granitos e mármore;

VANTAGENS

- ✓ Flexibilidade e elevada aderência;
- ✓ Pronto para uso (aplicável em cartuchos);
- ✓ Permite reparos e sobreposição em rejuntas antigos;
- ✓ Resistente a raios UV;
- ✓ Acabamento liso;
- ✓ Resistente a vapor em ambientes úmidos.

PROPRIEDADES TÍPICAS

CARACTERÍSTICAS	VALOR
Densidade	1,7 a 1,8 g/cm ³
Espessura de juntas	1 a 4mm
Temperatura de aplicação	5°C a 35°C
Resistência à temperatura	0 a 60°C após a cura
Tempo de cura (tráfego leve)	24 horas após aplicação
Tempo de cura total (tráfego pesado)	7 dias após aplicação
Temperatura de aplicação (sempre +3°C acima do ponto de orvalho)	5°C a 35°C

PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO

1. PREPARO DO SUBSTRATO

O substrato deve estar devidamente curado, íntegro e seco, sem materiais e substâncias que possam prejudicar a aderência do **BARONE REJUNTE ACRÍLICO**. Utilizar sopradores de ar e escovas para limpeza de substratos minerais ou agentes de limpeza específicos.

No caso de pastilhas ou peças especiais, recomenda-se a delimitação e proteção de bordas das juntas com fita adesiva para melhor acabamento e limpeza.

2. APLICAÇÃO

BARONE REJUNTE ACRÍLICO é monocomponente e pronto para uso.

Utilizar pistola aplicadora para espalhar o produto e depois realizar acabamento suave com espátula de EVA ou desempenadeira de borracha, removendo o excesso de produto das juntas das

peças. A limpeza de peças deve ser iniciada após 40min do rejuntamento com pano umedecido e posteriormente com limpador pós-obra para melhor acabamento. Recomenda-se que movimentação leve sob peças rejuntadas ocorra somente após 24 horas.

RENDIMENTO de PRODUTO (M² POR KG)

DAS TAMANDO PEÇAS	LARGURA DE JUNTA (mm)			
	1mm	2mm	3mm	4mm
2,5cm x 2,5cm	2m ²	1,1m ²	0,9m ²	0,7m ²
5cm x 5cm	3m ²	2m ²	1m ²	1m ²
10cm x 10cm	3m ²	2m ²	1m ²	1m ²
20cm x 20cm	7m ²	3m ²	2m ²	2m ²
40cm x 40cm	10m ²	6m ²	4m ²	3m ²
50cm x 50cm	14m ²	7m ²	5m ²	3m ²
60cm x 60cm	16m ²	8m ²	6m ²	4m ²
80cm x 80cm	21m ²	10m ²	7m ²	6m ²
100cm x 100cm	28m ²	13m ²	9m ²	7m ²

COMPOSIÇÃO

Polímero acrílico, aditivos e cargas minerais.

COR

Branco. Demais cores sob consulta.

EMBALAGEM

Cartucho de 400g (0,4kg).

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

12 meses com a embalagem fechada. Manter o produto em embalagens fechadas e originais. Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e arejado em temperatura ambiente sempre que possível (recomendado entre 15°C a 25°C).

ATENÇÃO

Recomenda-se a realização de testes prévios com BARONE REJUNTE ACRÍLICO antes da utilização com peças de grandes formatos, peças foscas ou espelhadas, para verificação de formas de proteção e para evitar manchamentos e riscos.

SAÚDE E SEGURANÇA

Para informações de segurança, consultar a respectiva ficha de informação de segurança de produto químico (FISPQ). Consulte nosso Departamento Técnico Comercial.

DESEMPENHO GRUPO BARONE

As informações disponibilizadas neste documento são baseadas em testes laboratoriais e no conhecimento técnico e experiência do Grupo Barone, podendo variar conforme características de cada obra como temperatura, umidade etc. Logo, a responsabilidade do Grupo Barone limita-se à qualidade do produto fornecido e dentro das especificações deste documento técnico. A manipulação do produto fora das condições citadas neste documento por parte do cliente implicará em sua total responsabilidade por quaisquer danos e prejuízos ocorridos.