

BARONE 1

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSAS E CONCRETO

DESCRIÇÃO

BARONE 1 é um aditivo especial com alto poder hidrofugante que reduz a absorção de água e umidade em argamassas e concretos.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Fundações e baldrame;
- Emboços e rebocos de revestimento;
- Argamassas de assentamento de blocos de vedação;
- Reservatórios e piscinas;
- Cortinas e outras obras de contenção.

VANTAGENS

- ✓ Não altera propriedades do traço;
- ✓ Redução da permeabilidade do concreto ou argamassa;
- ✓ Promove maior durabilidade aos compósitos cimentícios.

PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO

1. PREPARO DO SUBSTRATO

O substrato deve estar limpo, seco e isento de sujeiras. Alvenarias e detalhes construtivos devem receber argamassa de chapisco ou regularização com de traço 1:3 em volume, aditivada com adesivo **BARONE SUPERFIX**, curada por 24h antes de prosseguir com revestimentos ou concreto posteriores.

2. APLICAÇÃO (ARGAMASSA MODIFICADA)

Pré-umedecer o substrato antes de iniciar a aplicação. **BARONE 1** deve ser misturado à água de amassamento que será utilizada em argamassa recomendada com traço 1:6 em volume (1 parte de cimento para 6 partes de areia média). A argamassa deve ser aplicada em camadas de 1 a 1,5cm gerando espessura máxima de 3cm, com intervalo de 4 horas entre camadas.

3. APLICAÇÃO (CONCRETO IMPERMEÁVEL)

Adicionar **BARONE 1** previamente misturado a água de amassamento. Recomenda-se um consumo de cimento mínimo de 330kg/m³ e 50 kg por metro cúbico de água no concreto. Ao final de cada aplicação, as ferramentas podem ser limpas com água.

CONSUMO

Argamassa: 4% sobre a massa de cimento (ou 2 kg. por saco de cimento com 50kg). Concreto Impermeável: 2% sobre a massa de cimento.

COMPOSIÇÃO

Sais inorgânicos.

COR

Branco.

EMBALAGEM

Frasco de 1kg.

Galão de 3,6kg

Balde de 18kg.

Tambor de 200kg.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

24 meses com a embalagem fechada. Manter o produto em embalagens fechadas e originais. Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e arejado em temperatura ambiente sempre que possível (recomendado entre 15°C a 25°C). Para estocagem o empilhamento máximo é de 4 camadas para fracos de 1 kg, e 3 camadas para galões de 3,6 kg e baldes de 18 kg.

SAÚDE E SEGURANÇA

Para informações de segurança, consultar a respectiva ficha de informação de segurança de produto químico (FISPQ). Consulte nosso Departamento Técnico Comercial.

DESEMPENHO GRUPO BARONE

As informações disponibilizadas neste documento são baseadas em testes laboratoriais e no conhecimento técnico e experiência do Grupo Barone, podendo variar conforme características de cada obra como temperatura, umidade etc. Logo, a responsabilidade do Grupo Barone limita-se à qualidade do produto fornecido e dentro das especificações deste documento técnico. A manipulação do produto fora das condições citadas neste documento por parte do cliente implicará em sua total responsabilidade por quaisquer danos e prejuízos ocorridos.