

BARONEBOND

ADESIVO INSTANTÂNEO DE MÉDIA VISCOSIDADE

DESCRIÇÃO

BARONEBOND é um adesivo monocomponente sem solventes que não necessita de catalisadores, calor ou grampos. Possui rápida ação, com média fluidez e excelente penetração em diversos materiais. Projetado para atingir grandes resistências de colagem de materiais sem porosidades na superfície, como borracha, metais, entre outros.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Indicado para a colagem de madeira, metais, borracha, neoprene, ABS, SBR e alumínio.
- Superfícies não porosas

OBSERVAÇÃO

O produto não é aplicável em materiais a base de PE, PP e PTE.

VANTAGENS

- ✓ Viscosidade média;
- ✓ Colagem instantânea;
- ✓ Baixo odor.

PROPRIEDADES TÍPICAS

CARACTERÍSTICAS	VALOR
Viscosidade	110 cps
Densidade	1,05 – 1,06 kg/L

PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO

1. **PREPARO DO SUBSTRATO**

O substrato deve estar seco e devidamente livre de qualquer tipo de impureza e substâncias que possa prejudicar a aderência do **BARONEBOND**.

2. **APLICAÇÃO**

O produto deve ser aplicado em finos cordões, evitando excessos. Aplicar pressão sobre as duas superfícies por 30 a 60 segundos para melhor adesão. A cura total do produto será de 24 à 48 horas.

CONSUMO

Varia com a área de aplicação.

COMPOSIÇÃO

Base de etil-cianoacrilato.

COR

Transparente.

EMBALAGEM

O **BARONEBOND** é fornecido em frascos de 20g e 100g.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

24 meses com a embalagem fechada. Manter o produto em embalagens fechadas e originais. Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e arejado em temperatura ambiente sempre que possível (recomendado entre 15°C a 25°C).

ATENÇÃO

Evitar contato com a pele e os olhos;
Em contato com a pele, enxaguar com água morna ou dissolver com acetona;
Não remova com força;
Em contato com os olhos, manter abertos e procurar ajuda médica;
Manter longe do alcance das crianças.

SAÚDE E SEGURANÇA

Para informações de segurança, consultar a respectiva ficha de informação de segurança de produto químico (FISPQ). Consulte nosso Departamento Técnico Comercial.

DESEMPENHO GRUPO BARONE

As informações disponibilizadas neste documento são baseadas em testes laboratoriais e no conhecimento técnico e experiência do Grupo Barone, podendo variar conforme características de cada obra como temperatura, umidade etc. Logo, a responsabilidade do Grupo Barone limita-se à qualidade do produto fornecido e dentro das especificações deste documento técnico.

A manipulação do produto fora das condições citadas neste documento por parte do cliente implicará em sua total responsabilidade por quaisquer danos e prejuízos ocorridos.